



*Especialista em colorir sonhos!*



## Boletim técnico

### Tinta demarcação viária Branca

#### Classificação:

- ABNT / NBR 11.862 – Tinta à base de Resina acrílica para sinalização viária;
- ABNT / NBR 8169 – Tinta à base de resina acrílica para aeroportos e heliportos;
- DER / SP – ET – DE – L00/019 – Sinalização Horizontal com resina vinilica ou acrílica.

#### Características:

- Secagem rápida;
- Resistente à abrasão;
- Forte aderência ao pavimento;
- Ótima flexibilidade;

#### Método de aplicação:

- Abrir o balde e Homogeneizar o Produto diluir se necessário COM ATÉ 10 % DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA.
- Verificar as condições da superfície onde o produto será aplicado, remover todas as partículas soltas que estão presentes, se for necessário lavar espere a superfície está completamente seca antes da aplicação.
- Utilizar Epi's durante a aplicação para mais informações consultar a FISPQ.



## Boletim técnico

- Utilize os equipamentos adequados para aplicação podendo ser rolo de espuma, equipamento de aplicação automático.
- Após utilização lavar os equipamentos com Solvente para demarcação viária.

### Informações Técnicas:

Requisitos Quantitativos e qualitativos	Método Analítico	Valores Mínimos	Valores Máximos
Sólidos em Volume	ASTM D2697	53	*****
<b>Espessura úmida</b>			<b>Rendimento sem microesfera</b>
0,4 mm espessura úmida	Cálculo	45 m <sup>2</sup>	
0,6 mm espessura úmida	Cálculo	30 m <sup>2</sup>	
Massa Específica g/cm <sup>3</sup>	NBR 15.438		
Resistência à abrasão, litros	NBR 15.438	100	
Tempo de liberação ao Tráfego	Estimado	-----	20 Minutos
Veiculo	NBR 14.438	-----	Resina Acrílica
Notação Munsell	Branco	N 9,5	

Qualquer dúvida entre em contato com o nosso departamento técnico.

Químico responsável: Gilberto Jose Guimarães.

CRQ-MG: 02414735