



Boletim técnico

Tinta à base de resina acrílica pura emulsionada em água Branco. Recomendada para sinalização horizontal de rodovias e vias urbanas.

Características

- Não possui compostos orgânicos voláteis. (VOC)
- Não é inflamável.
- Produto ecologicamente correto.

Método de aplicação

- Abrir o balde e Homogeneizar o Produto diluir se necessário COM ATÉ 10
 DE AGUA POTÁVEL.
- Verificar as condições da superfície onde o produto será aplicado, remover todas as partículas soltas que estão presentes, se for necessário lavar espere a superfície está completamente seca antes da aplicação.
- Utilizar Epi's durante a aplicação para amis informações consultar a FISPQ.
- Utilize os equipamentos adequados para aplicação podendo ser rolo de espuma, equipamento de aplicação automático.
- Após utilização lavar os equipamentos com Solvente para demarcação viária.















Boletim técnico

Informações Técnicas:

Requisitos Quantitativos e	Método	Valores	Valores Máximos
qualitativos	Analítico	Mínimos	
Sólidos em Volume	ASTM D2697	62	*****
Espessura úmida			Rendimento sem
			microesfera
0,4 mm espessura úmida	Cálculo	45 m²	50 m ²
0,5 mm espessura úmida	Cálculo	36 m²	40 m²
0,6 mm espessura úmida	Cálculo	30 m²	33 m²
Massa Específica g/cm³	NBR 15.438	1,59	
Resistência à abrasão, litros	NBR 15.438	100	
Tempo de liberação ao	Estimado		20 Minutos
Tráfego			
Veiculo	NBR 14.438		Resina Acrílica Pura
Notação Munsell	Branco	N 9,5	

Qualquer dúvida entre em contato com o nosso departamento técnico.

Químico responsável: Gilberto Jose Guimarães.

CRQ-MG: 02414735









